

## BETTOPRİME 033

Parlak ve Emici Olmayan Yüzeyler İçin Özel Astar

### MALZEME TANIMI

BETTOPRİME 033, özel akrilik polimer ve epoksi reçine kombinasyonlu, tek bileşenli kullanıma hazır, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.

#### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Duvar ve zeminde,
- Geçirimsiz ve emici olmayan yüzeylere sahip seramik, döşeme taşları, terrazo, sırlanmış mühendislik tuğlaları, doğal ve dökme taşlar,
- Seramik yapıştırıcıları **SERBOND**, **BETTOBOND FLEX**, **BETTOBOND FLOOR**, zemin tesviye şapları **BETTOPLAN 2K** uygulamalarından önce astar olarak,
- BETTOCRETE** tamir harçları uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

#### AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir,
- Kullanıma hazırdır,
- Kullanımı ve uygulaması kolaydır,
- Solvent içermez çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez,
- Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır,
- Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir. Uygulandığı zeminde fark edilir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	Modifiye özel polimer dispersiyon ve epoksi reçine
Görünüm	Açık sarı sıvı
Yoğunluk	~1,2 kg / litre
Kuruma Süresi	3 saat

Not: Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



## YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulanacak yüzeyler boya, yağ, asfalt gibi her türlü pislikten arındırılmalıdır. Zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

## KARIŞTIRMA

Malzeme homojen bir karışım oluşuncaya kadar, 400 - 600 devir/dk'lık karıştırıcı uçlu matkap ile en az 3 dakika karıştırılmalıdır.

## UYGULAMA YÖNTEMİ

Malzeme yüzeye direkt dökülerek, sert kıllı fırça ile zemine dengeli şekilde yayılır. Kat kalınlıklarının 200 mikron olması yeterlidir. Uygulanmamış alan kalmamasına dikkat edilir.

Malzemenin yüzeyde tam kurumasından sonra üzerine diğer uygulamalar yapılır.

## SARFIYAT

Yüzeyin durumuna göre 120 - 180 gr/m<sup>2</sup> arasında kullanılması tavsiye edilir

## AMBALAJ

2,5 kg ve 5 kg plastik bidon

## RAF ÖMRÜ

Düzenli depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

## DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

## SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz.



# BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.