



YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.betton.com.tr

BETTOCURE

Akrilik Esaslı Beton Kür Malzemesi

MALZEME TANIMI

BETTOCURE, akrilik esaslı, zemin sertleştirici uygulanmış yüzeylere kür malzemesi olarak uygulanan, harçtaki karışım suyunun hızlı buharlaşması sonucu yüzeyde meydana gelebilecek çatlakları engellemek için kullanılan, tek bileşenli sıvı kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Düşey ve yatay betonarme yapıların kürlenmesinde,
- Su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katlı binalarda,
- Havaalanı ve saha betonlarında,
- Yüzey sertleştirici uygulamalarında,
- Açık ve kapalı otopark sistemlerinde

AVANTAJLARI

- Oluşturduğu ince film tabakası ile betonun içindeki nemi muhafaza ederek, çimentonun hidrasyonuna yardımcı olur,
- Çuval, telis ve sulama gibi benzeri kür yöntemlerine alternatif olarak, daha etkin ve ekonomik bir yöntemdir,
- Sert ve tozumsuz bir yüzey sağlar,
- Yüzeydeki hızlı kurumanın neden olduğu rötre çatlaklarını azaltır,
- Kürlenmiş yüzeyde çimento ve reçine esaslı tüm uygulamalar yapılır,
- Kapalı alanlarda kullanılmaya uygundur,
- Uygulaması basittir, işçilik giderlerini azaltır.
- BETTOCURE**, solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	Akrilik Esaslı
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,0 kg/litre
Parlama Noktası	Yok
Kurumuş Film Görünüşü	Beyaz-Şeffaf Pürüzsüz Film
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+5°C +35°C

Not: Yukarıdaki değerler + 23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



UYGULAMA YÖNTEMİ

BETTOCURE, yeni dökülmüş beton üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile uygulanmalıdır. **BETTOCURE**, saha, yol ve ev döşeme betonların masterlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

AMBALAJ

20 kg plastik bidon ve 200 kg varil.

SARFIYAT

BETTOCURE'nin ortalama sarfiyatı 0,20-0,25 kg/m²'dir. Yüzey sertleştirici uygulamalarında ortalama sarfiyat 0,15 kg/m²'dir. Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda etkin kürlenmenin sağlanması için **BETTOCURE**'nin sarfiyatı 0,30 kg/m²'ye çıkartılabilir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, ortam sıcaklığının +5°C'nin üstünde olduğu yerlerde depolanmalıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözülmesi, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde basınçlı hava kullanılmamalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz.



BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.