

BETTO RELEASE BS 30

Prekast Beton ve Pudra Beton İçin Kalıp Ayırıcı

MALZEME TANIMI

BETTO RELEASE BS 30, silikon esaslı kalıp yağı emülsiyonu, precast ve pudra beton dökümünde kullanılan, sert plastik kalıp, polyester ve üstü lamine kaplı kalıplar için, özel kalıp ayırıcı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Sert plastik, polyester ve lamine kaplı precast ve pudra beton dökümlerinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır. (Püskürtme boya tabancası ile)
- Kalıbın betondan kolay ayrılmasını sağlar.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Yapısındaki özel emülgatörler sayesinde beton ile kalıp arasındaki hava kabarcıklarını azaltarak, çok düzgün bir beton yüzey elde edilmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı

Renk

Yoğunluk

pH Değeri

Parlama Noktası

Donma Noktası

Silikon Bazlı

Beyaz

~1,00 kg/litre

6-8

+100°C'nin üzeri

0 °C (Sıfır)

Not: Yukarıdaki değerler + 23 °C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA YÖNTEMİ

BETTO RELEASE BS 30 kullanılmadan önce muhakkak çok iyi çalkalanmalıdır. Kalıp ayırıcı kullanılmadan önce kalıplar her türlü pislikten, kardan ve buzdan iyice temizlenmelidir. En iyi sonucu elde etmek için **BETTO RELEASE BS 30** kalıp üzerine ince bir tabaka halinde, homojen olarak mutlaka 45 derecelik açı ile püskürtülerek uygulanmalıdır.

Yüzeyde birikme oluşmasına izin verilme meli düzgün ve homojen bir şekilde dağıtılmalıdır. Püskürtme uygulamalarında deneme yapılarak ideal uygulama şekline ulaşılmalıdır.

SARFIYAT

Düz yüzeyde yaklaşık 25 ila 40 m²/ kg

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenebilir.

AMBALAJ

30 kg Bidon ve 1000 kg IBC Tank

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, + 5°C ile + 35°C sıcaklıkta, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BETTON Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz.



BETTON

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.